



# SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



## «EURO-Balance Facade Aqua»

**Тип** Акриловая водоразбавляемая щелочестойкая матовая фасадная краска «EURO-Balance Facade Aqua».

**Область применения** Краска «EURO-Balance Facade Aqua» предназначена для наружной и внутренней окраски бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича, минерало-волоконных плит, пенобетонных блоков и других каменных поверхностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений. Краска не снижает паропроницаемость и придает поверхности высокие грязе- и водоотталкивающие свойства. Образует покрытие с высокой стойкостью к очистке. Содержит антисептические добавки, благодаря чему защищает поверхность от возникновения плесени, грибков, водорослей и т.п.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	6 – 10 м <sup>2</sup> /л на один слой в зависимости от шероховатости и пористости поверхности и метода нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 55% в зависимости от цвета
<b>Плотность</b>	Ок. 1,5 кг/л в зависимости от цвета
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости можно разбавить водой не более 10%.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Время высыхания 1 слоя – 30 мин., следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.
<b>Блеск</b>	Матовый

<b>Цвет</b>	Базы LAP и LC. Краску базы LAP можно применять как таковую или колеровать в светлые оттенки. Краску базы LC применять только в колерованном виде. Краска колеруется в цвета близкие к эталону по каталогам цветов для каменных фасадов, в том числе «Московской цветовой палитре», NCS и др. Цвет покрытия не меняется под действием УФ-излучения солнца.
<b>Стойкость к мытью</b>	Покрытие обладает отличной атмосферостойкостью в разных климатических условиях, в том числе в промышленной среде, повышенной износоустойчивостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами.
<b>Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)<sup>0</sup>С, ч, не менее</b>	48 часов без изменений
<b>Хранение</b>	Краску хранить и транспортировать при температурах от +5 <sup>0</sup> С до +35 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
<b>Тара</b>	3 (2,7) л; 10 (9) л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Новую штукатурку выдержать до окраски не менее 1 месяца, а бетон не менее 2 месяцев. Неокрашенные поверхности очистить от загрязнений, пыли, высолов, цементного клея и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности очистить отслаивающуюся краску, известковые и силикатные краски удалить полностью. Отремонтировать поврежденные участки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль удалить. В случае необходимости грунтования применяют грунтовку <b>SYMPHONY EURO-Balance primer</b> или краску <b>SYMPHONY EURO-Balance Facade Aqua</b> , разбавленной на 10% водой.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура окрашиваемой поверхности, краски и окружающего воздуха должна быть выше +5 <sup>0</sup> С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество краски в одной емкости.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Меры предосторожности</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.