

TIKKURILA

TIKKURILA VALTTI TERRACE OIL

ВАЛТТИ ТЕРРАС ОИЛ / МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ



Тип	Органоразбавляемое масло, содержащее воск, для защиты и отделки деревянных поверхностей снаружи помещений.
Область применения	Предназначено для защиты и отделки новых или обработанных ранее маслом деревянных поверхностей (террасы, лестницы, садовая мебель, причалы и т.д.), пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины, поверхностей из твердых или ценных пород дерева снаружи помещений. Эффективно защищает от влаги, плесени, грибков и уменьшает растрескивание деревянной поверхности. Можно использовать снаружи без дополнительной колеровки.
Объекты применения	Террасы, садовая мебель и лестницы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKURILA VALTTI TERRACE OIL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	ЕС
Колеровка/цвет	Колеруется по каталогу Tikkivala Valtti. Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Рекомендуемое время перемешивания в шейкере/миксере после компьютерной колеровки: 2 минуты для фасовок 0,9л и 2,7л, 3 минуты для фасовки 9л. Во избежание различий в оттенке используйте материал одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество материала в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества нанесенных слоев. Окончательный цвет можно увидеть только после высыхания поверхности. Для проверки цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности. Технология нанесения террасного масла требует удаления излишков с поверхности во избежание образования пленки, в связи с этим окончательный цвет поверхности, обработанной маслом, может оказаться светлее образца цвета, представленного в веере.
Блеск	Не применимо
Расход	5–7 м ² /л, в зависимости от впитывающей способности древесины.
Фасовки	0,9л, 2,7л, 9л
Разбавитель	Lakkabensiini White Spirit 1050 (Лаккабензиини Уайт Спирит 1050).
Способ нанесения	Наносится кистью, губкой или специальным аппликатором для нанесения масел и лаков.
Время высыхания	При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 12 часов. Следующий слой можно наносить через 24 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается.
Плотность (кг/л)	0,80 – 0,86 кг/л.
Сухой остаток по объему (%)	Около 25%.
Сухой остаток по массе (%)	Около 40%.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

Атмосферостойкость Средний прогнозируемый срок службы покрытий составляет до 2 лет при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (Протокол климатических испытаний размещен на сайте www.tikkurila.ru).

Хранение и транспортировка Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Не ставить вверх дном. Выдерживает хранение и транспортировку при температуре от 40°C до -40°C. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением выдержать 24 часа при комнатной температуре и тщательно перемешать. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 5 лет. Продукт следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия заводской упаковки или после колеровки.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKURILA VALTTI TERRACE OIL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, влажность древесины должна быть не выше 20%. Температура воздуха, поверхности и масла должна быть не ниже 5°C и относительная влажность воздуха — не выше 80%. Окрасочные работы лучше всего выполнять в безветренный облачный день при температуре 10–20°C.

Предварительная подготовка поверхности Неокрашенные поверхности: Поверхность очистить от загрязнений и пыли, посторонних включений. Загрязненные и покрытые плесенью участки обработать средством для удаления плесени, затем промыть чистой водой.

Обработанные ранее маслом поверхности: С обработанных ранее маслом поверхностей удалить посторонние включения скребком и/или стальной щеткой, очистить и, при необходимости, обработать средством для удаления плесени, затем промыть чистой водой. Если на поверхности дерева останется явная пленка, ее необходимо полностью удалить.

Нанесение Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы. Наносить масло в 1 слой кистью, губкой или специальным аппликатором для нанесения масел и лаков. Для усиления насыщенности цвета масло может быть нанесено в 2 слоя. Во избежание образования рабочих швов наносить равномерно и без перерыва от края до края. Через 20-30 минут после нанесения отполировать поверхность ветошью, удаляя невпитавшееся масло, во избежание образования поверхностной плёнки, которая при механическом воздействии может отслоиться и привести к образованию дефектов. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество масла в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. После окончания работ инструменты промыть уайт-спиритом.

Очистка инструментов После окончания работ инструменты обработать уайт-спиритом.

Эксплуатация поверхности В нормальных условиях свеженанесенное масло достигает своей окончательной износостойкости в течение одной недели после нанесения. Спустя двое суток после нанесения поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором не ранее, чем через месяц. После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть. Во время эксплуатации покрытия, пропитанного террасным маслом, возможно локальное потемнение поверхности. Процесс потемнения связан с естественными особенностями древесины.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



Окружающая среда и безопасность

Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от огня. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Избегать вдыхания паров или пыли от распыления. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветривать помещение. Хранить вдали от источников искрообразования и открытого пламени. Хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)