Наименование:	ЭМАЛЬ ПО ДЕРЕВУ и OSB
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Для окраски новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей внутри помещений и на фасадах, а также плит OSB (ориентировано-стружечных плит).
Свойства и особенности:	Представляет собой вязкую жидкость. После высыхания образует гладкую поверхность с шелковистым блеском. Устойчива к истиранию и внешним воздействиям. Отличается высокой водостойкостью, оставляя поверхность «дышащей». Благодаря высокой эластичности и повышенной адгезии к древесине, эмаль обеспечивает долговечное (до 10 лет) покрытие на деревянном фасаде. Выпускается 15 готовых цветов.
Колеровка:	Автоматическая колеровка по системам RAL, NCS, Monicolor, Spirit и др. или вручную колеровочными пастами ТМ "VGT". Рекомендуется использовать эмаль одной партии во избежание различий в оттенке.
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	20%.
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед окраской OSB плиты необходимо обработать всю плиту, включая торцы, грунтовкой по старой краске. Свежую необработанную древесину рекомендуется предварительно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения с антисептиком ТМ "VGT". Возможно использование эмали при разбавлении водой 5% в качестве первого грунтовочного слоя. При необходимости после грунтования поверхность рекомендуется зашкурить, чтобы сбить образовавшийся ворс на древесине.
Способ нанесения:	Эмаль наносить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двухслойное нанесение эмали с межслойной сушкой 2 часа. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды.
Расход:	Ориентировочный расход эмали 80-100 г/м² на один слой при нанесении на гладкое основание. Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигаются через 28 суток.
Хранение и	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до

транспортирование:	+40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Эмаль размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия акрилового сополимера, антисептические и модифицирующие добавки, пигмент (для базы А), наполнитель.
Плотность:	1,23 г/см³.
Сухой остаток:	Супербелая - 40%; цветная - 30%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1-6